



CEMENTO SOLVENTE DE PVC TRANSPARENTE • VISCOSIDAD GRUESA

Christy's® CLEAR HEAVY BODIED PVC CEMENT es un cemento solvente de PVC de alta resistencia, fraguado medio, viscosidad gruesa y grado industrial diseñado para tamaños de tubería de PVC con ajuste de interferencia hasta 12" (315 mm) todas las clases y cédulas y aplicaciones sin presión hasta 18" (450 mm).

- Cemento de PVC de alta resistencia y grado industrial para aplicaciones de gran diámetro o donde se requiere más tiempo de trabajo. También se recomienda para aplicaciones en climas cálidos.
- La formulación de viscosidad gruesa brinda una capacidad superior de llenado de espacios entre tuberías y accesorios.
- Formulación transparente para juntas limpias en instalaciones expuestas.
- Emisiones de COV ultra bajas. Cumple con la regla 1168/316A del SCAQMD.
- Certificación GreenGuard Gold. Visite la base de datos sostenible de UL en www.spot.ul.com para encontrar todos los créditos sostenibles cubiertos por UL GreenGuard Gold.
- Rendimiento de alta resistencia. Cumple con ASTM D2564 y el Código Uniforme de Plomería. Certificado por NSF International

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de tubería	Todo PVC rígido
Usos del cemento	Para aplicaciones de tuberías y accesorios de PVC; agua potable, presión, sin presión, conducto, drenaje, conducto, DWV y alcantarillado
Diámetro máximo	12" (315mm) incluyendo Sch. 80 Aplicación sin presión de hasta 18" (450 mm)
Color	Transparente
Tiempo de ajuste relativo	Media
Viscosidad	Gruesa
Especificación de rendimiento	ASTM D2564 Reglamento 1168/316A del SCAQMD NSF/ANSI 14 y 61 Código Uniforme de Plomería
Brookfield Viscosidad	Mínimo 1,600 cps
Gravedad específica	0.954 ± 0.04
Emisiones de COV	411 g/L
Vida útil	3 años
El crédito compatible con LEED	Se puede obtener por LEED® (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), Crédito IEQ 4.1



PW-G/DWV/SW
U.P. CODE



⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIONES ESPECIALES

Los cementos solventes Christy nunca deben usarse en sistemas de tuberías de plástico que utilicen o estén siendo probados por aire comprimido o gases; incluyendo refuerzo de agua de aire. No utilizar junto con sistemas de ventilación de gases de combustión.

No utilice un hipoclorito de calcio granular seco como material desinfectante para la purificación del agua en sistemas de tuberías de agua potable. La introducción de gránulos o gránulos de hipoclorito de calcio con cementos solventes e imprimaciones (incluidos sus vapores) puede provocar una reacción química violenta si no se utiliza una solución acuosa. Es aconsejable purificar las líneas bombeando agua clorada al sistema de tuberías, esta solución no será volátil. Además, el hipoclorito de calcio granular seco no debe almacenarse ni usarse cerca de cementos solventes e imprimaciones.

Este producto está diseñado para ser utilizado por personas calificadas bajo su propio riesgo. Los instaladores deben verificar por sí mismos que pueden hacer uniones satisfactorias en condiciones variables. Las instrucciones detalladas sobre cómo hacer juntas cementadas con solvente están impresas en la etiqueta del contenedor. Se recomienda encarecidamente que el instalador revise las instrucciones suministradas por el fabricante de tuberías y accesorios.

Consulte la Hoja de datos de seguridad actual para obtener información adicional sobre primeros auxilios, almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de precauciones de seguridad.

Temperatura de almacenamiento: 40°F (5°C) – 110°F (43°C)

Consulte el sitio web para ver los Términos y condiciones completos



IPS Corporation
455 W. Victoria St.,
Compton, CA 90220
(800) 888-8312
www.tchristy.com

CHRISTY CLEAR HB PVC -07-2023